



แนะนำ ระบบ สีทนไฟ STARFIRE



SYSTEM A : FIREPROOF/ALKYD SYSTEM

| PROCEDURE | PRODUCT | DRY THICKNESS (MICRONS) | REMARK |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| PRIMER | RED OXIDE ALKYD PAINT (สีรองพื้นเรดออกไซด์) | 50 | } NIPPON - B1000 } CHUKOGU - GOHSEI ROSNON |
| INTERMEDIATE | FIRE PROOFING " STARFIRE " (สีทนไฟ) | 500 | |
| TOP COAT | ALKYD PAINT (สีน้ำมัน) | 50 | } NIPPON - ALKYD FINISH } CHUKOGU - EVAMARINE |

SYSTEM B : FIREPROOF/EPOXY SYSTEM

| PROCEDURE | PRODUCT | DRY THICKNESS (MICRONS) | REMARK |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PRIMER | EPOXY PRIMER PAINT (สีรองพื้นอีพ็อกซี่) | 100 | } NIPPON - EPOXY RED OXIDE PRIMER } CHUKOGU - EPICON PRIMER |
| INTERMEDIATE | FIRE PROOFING " STARFIRE " (สีทนไฟ) | 500 | |
| TOP COAT | EPOXY TOPCOAT (สีทับหน้าอีพ็อกซี่) | 100 | } NIPPON - EPOXY FINISH } CHUKOGU - EPICON FINISH |

SYSTEM C : FIREPROOF/POLYURETHANE SYSTEM

| PROCEDURE | PRODUCT | DRY THICKNESS (MICRONS) | REMARK |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PRIMER | EPOXY PRIMER PAINT (สีรองพื้นอีพ็อกซี่) | 100 | } NIPPON - EPOXY RED OXIDE PRIMER } CHUKOGU - EPICON PRIMER |
| INTERMEDIATE | FIRE PROOFING " STARFIRE " (สีทนไฟ) | 500 | |
| TOP COAT | POLYURETHANE | 50 | } NIPPON - NIP + E P/U } CHUKOGU - UNYMARINE |

STARTEX (THAILAND) CO., LTD

6-8 Punnavithi 33, Sukhumvit 101, Bangchak, Prakhong, Bangkok 10260 Thailand.

Tel. 02-730-5571 Fax. 02-730-5572 Hotline. 081-721-8967 E-mail : startex_thai@hotmail.com WWW.STARTEX.CO.TH